

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014757597 **Image available**
WPI Acc No: 2002-578301/200262
XRPX Acc No: N02-458744

**Fixing roller for image forming device e.g. copier, facsimile, has high
and low heat conductive elastic layers contacting with heating roller**

Patent Assignee: CANON KK (CANO)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:

| Patent No | Kind | Date | Applicat No | Kind | Date | Week |
|---------------|------|----------|---------------|------|----------|----------|
| JP 2002123117 | A | 20020426 | JP 2000317026 | A | 20001017 | 200262 B |

Priority Applications (No Type Date): JP 2000317026 A 20001017
Patent Details:

| Patent No | Kind | Lan Pg | Main IPC | Filing Notes |
|---------------|------|--------|---------------|--------------|
| JP 2002123117 | A | | 9 G03G-015/20 | |

Abstract (Basic): JP 2002123117 A

NOVELTY - A heating roller (3) is made to contact with the fixing roller (1). The fixing roller has high and low heat conductive elastic layers at its periphery.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is included for image forming with fixing roller.

USE - For image forming devices (claimed) e.g. copier, electrophotographic laser beam printer, facsimile, etc.

ADVANTAGE - Save energy as unnecessary heating is prevented effectively.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a sectional view of the fixing roller in the image forming device.

Fixing roller (1)

Heating roller (3)

pp; 9 DwgNo 2/6

Title Terms: FIX; ROLL; IMAGE; FORMING; DEVICE; COPY; FACSIMILE; HIGH; LOW; HEAT; CONDUCTING; ELASTIC; LAYER; CONTACT; HEAT; ROLL

Derwent Class: P84; S06

International Patent Class (Main): G03G-015/20

File Segment: EPI; EngPI

?

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-123117

(P2002-123117A)

(43) 公開日 平成14年4月26日 (2002. 4. 26)

| (51) Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | テマコード* (参考) |
|---------------------------|-------|---------------|-----------------|
| G 0 3 G 15/20 | 1 0 3 | G 0 3 G 15/20 | 1 0 3 2 H 0 3 3 |
| | 1 0 2 | | 1 0 2 |

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願2000-317026 (P2000-317026)

(22) 出願日 平成12年10月17日 (2000. 10. 17)

(71) 出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 加藤 基

東京都大田区下丸子三丁目30番2号キヤノ

ン株式会社内

(72) 発明者 鈴木 健彦

東京都大田区下丸子三丁目30番2号キヤノ

ン株式会社内

(74) 代理人 100084180

弁理士 藤岡 徹


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 定着装置及びこの定着装置を備える画像形成装置

(57) 【要約】

【課題】 定着体の内部側からの熱が表面側へと伝達されることによる該定着体の表面のオーバーシュートを防止すると共に、定着体の内部の無駄な加熱を抑えて加熱手段による熱エネルギーを有効利用して省エネ化を図ることができる定着装置及びこの定着装置を備える画像形成装置を提供する。

【解決手段】 熱ローラ3は、定着ローラ1のニップ領域に対して記録材の搬送方向上流側で定着ローラ1の外周面に当接配設され定着ローラ1を加熱するようになり、定着ローラ1は、定着ローラ1の表面若しくはその近傍に設けられ高熱伝導率の材料で形成され弾性を有する高熱伝導率層と、該高熱伝導率層の下層若しくはその近傍に設けられ低熱伝導率の材料で形成され弾性を有する低熱伝導率層とを備えている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに圧接回転する定着体及び加圧体と、該定着体を加熱する加熱手段とを備え、未定着像を担持する記録材を上記定着体及び上記加圧体によって形成されるニップ領域で挟持搬送しながら加熱及び加圧することにより上記未定着像を上記記録材に定着させる定着装置において、加熱手段は、定着体のニップ領域に対して記録材の搬送方向上流側で該定着体の外周面に当接配設され該定着体を加熱するようになっており、定着体は、該定着体の表面若しくはその近傍に設けられ高熱伝導率の材料で形成され弾性を有する高熱伝導率層と、該高熱伝導率層の下層若しくはその近傍に設けられ低熱伝導率の材料で形成され弾性を有する低熱伝導率層とを備えていることを特徴とする定着装置。

【請求項2】 定着体は、中空円筒状の定着ローラ、若しくは、無端帯状の定着ベルトであることとする請求項1に記載の定着装置。

【請求項3】 定着体は、低熱伝導率層が高熱伝導率層より低硬度の材料で形成されていることとする請求項1又は請求項2に記載の定着装置。

【請求項4】 定着体は、低熱伝導率層が高熱伝導率層より半径方向に厚く形成されていることとする請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の定着装置。

【請求項5】 定着体の低熱伝導率層は、スポンジ材料で形成されていることとする請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の定着装置。

【請求項6】 一連の画像形成プロセスによって形成された画像を記録材に記録する画像形成装置であって、請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の定着装置を備えることを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、互いに圧接回転する定着体及び加圧体によって形成されるニップ領域で、未定着像を担持する記録材を挟持搬送しながら加熱及び加圧することにより上記未定着像を上記記録材に定着させる定着装置及びこの定着装置を備える画像形成装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】電子写真方式等を採用する複写機やプリンター、FAX等の画像形成装置においては、近年重要性を増してきた課題として、省エネ対応という問題が挙げられる。

【0003】かかる画像形成装置に備えられる定着装置は、トナー等からなる未定着像を融解して用紙等の記録材に定着させるために電力を直接熱エネルギーとして消費しており、画像形成装置全体で使用される電力消費の大きな要因を占めている。

【0004】この電力を低減するための一つの方向性として、かかる定着装置にはオンデマンド化が図られてい

る。つまり、かかる定着装置は、定着体を薄肉ローラ或は薄いベルト状若しくはフィルム状にすることで、熱容量を小さくして立ち上がりを早くすると同時に、その間の消費電力を抑えるようになっている。

【0005】定着装置のオンデマンド化を図ることで、画像形成装置は、プリント信号を受け取ると待ち時間もほとんどなく、すぐにプリント開始がなされるため、非プリント時には定着体をプリント温度近辺の高温で保温しておく必要がなく、常温かせいぜい適度に低温に保てばよい。定着装置の保温時の放熱は、環境温度と定着体の設定温度との温度差に比例して大きくなり、これらはプリントしていない状態でも常時電力を消費する。したがって、間欠的にプリントを繰り返すような状況下では、オンデマンド化が非常に大きな節電効果をもたらす。

【0006】さて、一般的には定着体の内部からヒータ等の加熱手段によって加熱を行う方法が主である。加熱手段としてハロゲンランプ、定着体として定着ローラを用いるローラ定着方式の場合では、ハロゲンランプのガラス表面が200℃をはるかに越える高温に達するが、実際の温調は定着ローラの表面温度を検知して180℃前後で行っている。又、近年製品化されている構成として、加熱手段としてセラミックヒータ、定着体として定着フィルムを用いるベルト定着方式の場合では、セラミックヒータの温度が190～200℃程度の低温で前者と同等の定着性を得ていることから、トップ温度をほぼ定着温度まで下げることが出来る後者のシステムはより放熱ロスが少なく、効率的であると言える。

【0007】同様に、定着体自体が自己発熱する方式、例えば自己発熱体や磁気誘導加熱を用いる方式は、トップ温度を下げることができ、高効率なシステムである。又、定着体の表面近傍を直接加熱することが可能であることから熱応答性が向上し、通常のローラ定着方式と比べてリップルの小さい安定した温調が可能であり、高温オフセット領域と低温オフセット領域との間のラチチュードを有効にとることができる。結果として光沢ムラのない定着性の高い安定した画像を得るものである。

【0008】但し、ローラ定着方式には、ベルト定着方式と比べてニップ領域の圧を高めても、定着体と記録材等とのスリップ等の問題がなく機械的に安定しているというそれなりの利点がある。又、ニップ領域に高い圧がかけられるということがOHT透過性向上のための大きな要因となっている。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の従来のローラ定着方式を採用する定着装置にあっては、プリント時には定着ローラの表面が最も低温、該定着ローラの芯金が最も高温となるような温度勾配となっている。効率化の観点から着目すると、定着のためには定着ローラの表面近傍のみが常にある適当な温度になってい

ればよく、芯金の温度をそれより高温にするのに無駄なエネルギーを要している。この余分な熱は、プリント後のオーバーシュートをもたらすことになり、結局は有効に利用されずに外部に放熱されてしまうこととなる。

【0010】そこで、本発明は、定着体の内部側からの熱が表面側へと伝達されることによる該定着体の表面のオーバーシュートを防止すると共に、定着体の内部の無駄な加熱を抑えて加熱手段による熱エネルギーを有効利用して省エネ化を図ることができる定着装置及びこの定着装置を備える画像形成装置の提供を目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】本出願によれば、上記目的は、互いに圧接回転する定着体及び加圧体と、該定着体を加熱する加熱手段とを備え、未定着像を担持する記録材を上記定着体及び上記加圧体によって形成されるニップ領域で挟持搬送しながら加熱及び加圧することにより上記未定着像を上記記録材に定着させる定着装置において、加熱手段は、定着体のニップ領域に対して記録材の搬送方向上流側で該定着体の外周面に当接配設され該定着体を加熱するようになっており、定着体は、該定着体の表面若しくはその近傍に設けられ高熱伝導率の材料で形成され弾性を有する高熱伝導率層と、該高熱伝導率層の下層若しくはその近傍に設けられ低熱伝導率の材料で形成され弾性を有する低熱伝導率層とを備えているという第一の発明によって達成される。

【0012】又、本出願によれば、上記目的は、第一の発明において、定着体は、中空円筒状の定着ローラ、若しくは、無端帯状の定着ベルトであるという第二の発明によっても達成される。

【0013】更に、本出願によれば、上記目的は、第一の発明又は第二の発明において、定着体は、低熱伝導率層が高熱伝導率層より低硬度の材料で形成されているという第三の発明によっても達成される。

【0014】又、本出願によれば、上記目的は、第一の発明乃至第三の発明のいずれかにおいて、定着体は、低熱伝導率層が高熱伝導率層より半径方向に厚く形成されているという第四の発明によっても達成される。

【0015】更に、本出願によれば、上記目的は、第一の発明乃至第四の発明のいずれかにおいて、定着体の低熱伝導率層は、スポンジ材料で形成されているという第五の発明によっても達成される。

【0016】又、本出願によれば、上記目的は、一連の画像形成プロセスによって形成された画像を記録材に記録する画像形成装置であって、第一の発明乃至第五の発明のいずれかの定着装置を備えるという第六の発明によっても達成される。

【0017】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態に関して、添付図面に基づき説明する。

【0018】（第一の実施形態）先ず、本発明の第一の

実施形態について説明する。

【0019】図1は、本実施形態の画像形成装置を好適に示す一例たる電子写真レーザービームプリンタ101（以下、プリンタ101と略称する。）の概略構成を示す模式的断面図である。

【0020】プリンタ101は、プリンタ101の本体の外部に設けられたホストコンピュータ等の画像情報提供装置（図示せず）から提供された画像情報に応じた画像をシート状の記録材Pに形成し記録するという一連の画像形成プロセスを公知の電子写真方式に沿って行う形態の画像形成装置である。

【0021】プリンタ101は、図1に示すように、潜像担持体たるドラム状の回転自在な感光体102と、現像装置103と、画像情報提供装置からの画像情報に応じた露光処理工程により感光体102の外周面上に上記画像情報に応じた静電潜像を形成するためのレーザースキヤナユニット105（以下、スキヤナ105と略称する。）と、記録材Pに転写処理工程を施すためのロール状の回転自在な転写体106と、転写処理済みの記録材Pに加熱及び加圧により定着処理を施すようになってい

る定着装置107とを備えている。

【0022】プリンタ101にあっては、先ず、プリンタ101への一連の画像形成プロセスの開始指示のためにプリンタ101の本体に設けられたスタートボタン等（図示せず）が押されるなどにより、感光体102が所定方向に規定周速度にて回転駆動を開始されると共に、規定バイアスが印加されている帯電ローラ104と感光体102とが互いに摺接し合うことにより感光体102の外周面が規定電位分布に帯電せしめられる。

【0023】次に、画像情報提供装置からの画像情報に応じて感光体102の外周面の帯電処理済みの部位がスキヤナ105により走査及び露光されることにより上記画像情報に応じた静電潜像が上記部位に形成されたのち、現像装置103の現像剤により上記静電潜像が顕像に可視像化され、所定枚数の記録材Pを収容可能であると共にプリンタ101の本体にて取り外し自在に支持されたカセット111から回転自在な給紙ローラ112等により感光体102と転写体106との間に形成された空間へと所定のタイミング等にて搬送されてきた記録材Pに転写体106により上記顕像が転写される。

【0024】そして、転写処理済みの記録材Pは、定着装置107により定着処理が施されたのちプリンタ101の本体にて回転自在に支持された排紙ローラ113により機外へと排紙され上記本体の一側面に取り付けられたトレイ114上に積層されることにより、一連の画像形成プロセスが終了することとなる。

【0025】従来のローラ定着方式を採用する定着装置にあっては、上述したように、定着ローラの芯金内部から該定着ローラをハロゲンヒータ等の加熱手段によって加熱する構成であったため、無駄なエネルギーを要して

いた。

【0026】そこで、本発明者等は、定着ローラの表面側より最小限必要な加熱を行うことで、定着ローラの表面は高温で芯金側はむしろ低温となるような熱勾配で定着を行うことで熱効率を向上させ、省エネ化を図ることができると考えた。

【0027】つまり、立ち上がりの早い薄肉小径の金属ローラに表面離型層を形成しハロゲンヒータを内蔵した熱ローラをニップ領域より上流側の位置で定着ローラの表面に当接して回転させながら、定着ローラ表面を加熱するようにした。その結果として、一応の定着性を得ることは可能であった。

【0028】又、セラミックヒータのような発熱体を加熱手段として定着ローラの表面に当接させても同様の結果が得られた。しかし、この場合、セラミックヒータと定着ローラの表面との間にトナーが蓄積されたものがすり抜けて、画像に筋状の画像不良をもたらしたり、或は冷えたときに両者が貼り付いてしまうといった問題がしばしばあった。

【0029】そこで、セラミックヒータをエンドレスの薄い離型性表面のフィルムでくるみ、フィルムを定着ローラに押しつけて定着ローラと同速でセラミックヒータに摺動させることにより、トナーの溜まりを防止することができた。上述の熱ローラに比べ熱容量が小さいため、より急速な定着ローラの表面温度の立ち上がりが得られた。

【0030】本発明者等は、定着体を加熱手段によって表面側から加熱する上述の方式を表面加熱方式と名付け、さらなる効率化と定着性向上の検討を行った。この方式において定着性を向上させるためには、ヒータから定着ローラ表面に送りこむ熱量と、定着ローラがニップ領域で用紙に送り込む熱量とを定着に必要な必要量まで増やすことが重要であることが判明した。これらの熱量は、定着ローラの表面温度が同一温度で、ニップ領域の圧力が同一圧力のときには定着ローラの表面近傍の熱伝導率に比例すると考えられる。

【0031】熱伝導率が低い定着ローラでは、加熱により表面温度は急速に立ち上がるが、定着ローラの表面のみ温度が上がってもそれより内部側の部分の温度は立ち上げ初期には冷えているため、画像を定着するために必要な熱流を用紙に送り込むには熱量が足りず、高い定着性を得るためには1分以上の待ち時間を取り、表面から内部側の部分もある程度加熱する必要がある。

【0032】そこで、表面離型層と該表面離型層の下層に設けられたシリコンゴム層との2層からなるローラにおいて、シリコンゴム層の熱伝導率の異なるものを各種作成した。尚、シリコンゴム層の熱伝導率は、フィラーであるシリカ添加量により調整した。その結果は、シリコンゴム層の熱伝導率が大きくなるにつれ、ローラの硬度はアップしていくため、ニップは小さくな

った。又、シリコンゴム層の熱伝導率が大きくなる程、ローラ内部への熱の逃げが多くなるため、ローラ表面の最高到達温度は低下した。この2つの要因により普通紙定着性はかえって悪化してしまった。

【0033】そこで、本発明では、この矛盾を解決する方法として、定着ローラが、表面離型層と、該表面離型層の下層に設けられた高熱伝導率層と、更に該高熱伝導率層の下層に設けられた低熱伝導率層とを有する層構成をなしている。

【0034】つまり、定着ローラの表面から用紙を定着させるのに十分な熱流を生み出すだけの熱容量をもつように、ある程度の厚みまでは熱伝導率を高くして表面での熱交換を向上させた方が良い。それより内部側ではむしろ低い熱伝導率で断熱効果を持たせた方が下への熱の逃げがなくなり、表面到達温度を高くすることができて定着効率が良くなる。又、低熱伝導率層は、熱伝導が低くてもよいため柔らかくできて、用紙を定着するように必要なニップ量をとることができる。この結果、普通紙定着性を満足する実用レベルの画像を得ることができた。

【0035】図2は、本実施形態における定着装置107の概略構成を示す模式的断面図である。

【0036】かかる定着装置107にあっては、回転駆動される定着体たる定着ローラ1に対して加圧体たる加圧ローラ2が圧接され従動回転する。定着ローラ1は、加圧ローラ2とのニップ領域より上流側で当接配設される加熱手段たる熱ローラ3によって表面が加熱されるようになっている。又、定着ローラ1の表面の温度制御にあっては、熱ローラ3に当接配設されたサーミスタ5の温度検知信号に基づき、熱ローラ3のハロゲンヒータ4の加熱制御を行うようになっている。

【0037】この表面加熱方式においては、熱ローラ3による定着ローラ1の表面加熱によりニップ領域の上流側で定着ローラ1の上層の高熱伝導率層に十分に熱をため込み、ニップ領域に入るまでの間に低熱伝導率層でその熱が拡散することなく断熱されつつ移動し、ニップ領域において用紙に対して蓄積された熱を放出する。このプロセスは定着処理の間連続的に行われる。

【0038】定着ローラ1は、直径30φに形成され、必要なニップ領域を確保しつつ熱容量を減らすように、本実施形態では芯金中空筒体となっている。

【0039】定着ローラ1の層構成を図3に示す。

【0040】定着ローラ1にあっては、表面離型層7が厚さ10～30μm程度のFEP若しくはPTFE、CPTFE、PFA等のフッ素樹脂チューブ又はコート層として形成されている。その下層に熱伝導率 $1.4 \times 10^{-3} \text{ cal/cm/s/K}$ HTVシリコンゴム弾性層である高熱伝導率層8が厚さ0.5tで形成されている。この厚みは0.5t前後であれば、定着に必要な熱を十分に蓄積しておくことが可能であった。0.2～

0.8 t 程度の範囲においては定着性向上の効果が認められた。さらにその下層に熱伝導率 $0.8 \times 10^{-3} \text{ cal/cm/s/K}$ の HTV シリコンゴム弾性層である低熱伝導率層 9 が厚さ 1.5 t で形成されている。芯金 10 はアルミ 6063 で厚さ 2.0 t のものを使用している。

【0041】本実施形態の加圧ローラ 2 は、直径 30 φ に形成され、定着ローラ 1 と同様な表面離型層の下に HTV シリコンゴム 2.0 t を形成した 2 層構成である。

【0042】熱ローラ 3 は、直径 16 φ、アルミ 1.0 t の中空円筒状であり、内部にハロゲンヒータ 4 を内蔵している。表面にはフッ素樹脂離型層チューブ 50 μm 厚を有している。定着ローラ 1 に対して加圧ローラ 2 が圧接して両者間にニップ領域を形成した状態で駆動回転され、静止時のニップ幅は中央部 8.6 mm であった。

【0043】立ち上がり時のオンデマンド化を図るためには、数十 s 程度の時間に 1000 W 程度の電力を送ることが必要である。いったんプリント温度に達した後は、その保温のために 80~100 W 程度、用紙定着中には 400~500 W 程度の電力を送ることが必要である。

【0044】本実施形態では、室内常温状態よりプリント温度 190℃ までの立ち上がりにほぼ 90 s 要した。これは、定着ローラ 1 の表面温度自体の立ち上がりはかなり早い、加圧ローラ 2 に熱源を持たない構成では加圧ローラ 2 が冷えた状態では定着性が低めとなるため、前多回転により加熱させるために 1 分程度以上の立ち上がり時間を要するためである。定着ローラ 1 の表面温度のリップルは ±4℃ 程度であった。定着ローラ 1 の周速度を 30~120 mm/s、定着ローラ 1 及び加圧ローラ 2 による加圧力を 392 N (40 kgf) とした。

【0045】(第二の実施形態) 次に、本発明の第二の実施形態について説明する。尚、第一の実施形態と同様の構成に関しては、同一符号を付し、その説明を省略する本実施形態の定着体たる定着ローラの構成としては、第一の実施形態とほぼ同様の 3 層ローラであるが、定着ローラの低熱伝導率層が弾性のシリコンスポンジで形成されていることにより、断熱効果を高めると同時に、柔らかい材料であるためニップ領域を大きく確保することができ、定着性向上と省エネ化をもたらすものである。

【0046】(第三の実施形態) 次に、本発明の第三の実施形態について説明する。尚、第一の実施形態と同様の構成に関しては、同一符号を付し、その説明を省略する本実施形態では、図 4 に示すように、加圧ローラ 2 側にも定着ローラ 1 同様に、加熱手段として、ハロゲンヒータ 4' を内蔵したサーミスタ 5' により温度制御される熱ローラ 3' が配設され、加圧ローラ 2 表面の加熱を行い、定着性を高めたものである。

【0047】本実施形態によれば、立ち上げ初期に熱ローラ 3 による定着ローラ 1 のみの表面加熱では熱流の足りない分を、熱ローラ 3' による加圧ローラ 2 の加熱によって、用紙の裏面から背面加熱することで補って定着性を向上するとともに、通常時でも表面温度を下げることで高温オフセットを防止する等の効果がある。

【0048】本実施形態でも、加圧ローラ 2 は定着ローラ 1 と同様に、表面離型層の下層に高熱伝導率の材質からなる層を設け、更にその下層に低熱伝導率の材質からなる層を設けた 3 層構成となっている。よって、本実施形態では、プリント中にも用紙の両面から一定温度で熱流を送ることができ、より安定化した定着が可能である。

【0049】(第四の実施形態) 次に、本発明の第四の実施形態について説明する。尚、第一の実施形態と同様の構成に関しては、同一符号を付し、その説明を省略する上述の第一の実施形態乃至第三の実施形態はオイルレス定着系への応用であったが、本発明は、同様にオイル定着系への応用も可能である。

【0050】本実施形態では、定着体たる定着ローラの層構成は、図 5 に示すように、表面離型層が高熱伝導の RTV 若しくは LTV シリコンゴムで形成され、既存のオイル塗布ローラ等のオイル塗布機構より表面にオイルを塗布することで離型性をもたせるようにする。このオイル塗布ローラは熱ローラ 3 にその作用をもたせるようにしても構成が簡略化できて良い。又、定着ローラの低熱伝導率層は低熱伝導の LTV 若しくは HTV シリコンゴムで形成されている。

【0051】従来のローラ定着とした場合、通常、芯金と低熱伝導率層との界面温度が高くなるため、オイルが低熱伝導率層までしみ込んだ場合に両者の接着性が低下して低熱伝導率層の剥離をもたらすことがある。このため、従来では、最下層までオイルがしみ込まないように表層とその低熱伝導率層との間に別にフッ素ゴム等の中間バリア層を設けたりしている。

【0052】しかし、本実施形態においては、表面加熱方式により上記界面温度が定着ローラの表面温度より低く保たれるために中間層は不要であり、上述の低熱伝導率層の剥がれは防止されローラ構成はより簡単化される。又、低熱伝導率層の内部温度が低いことからオイルミストの発生もその分低減され、定着ローラのオイル鬱潤によるローラ径の変動も防止される。

【0053】(第五の実施形態) 次に、本発明の第五の実施形態について説明する。尚、第一の実施形態と同様の構成に関しては、同一符号を付し、その説明を省略する本実施形態の定着装置は、図 6 に示すように、第一の実施形態における熱ローラ 3 の代わりに加熱手段としてセラミックヒータ 11 をエンドレスフィルム 13 を介して定着ローラ 1 に圧せさせて定着ローラ 1 の表面加熱を行うものである。

【0054】セラミックヒータ11は、0.6～0.8μm程度のアルミナや窒化アルミ等の表面に導電発熱層の帯を設け、その上にシリカやガラスの絶縁保護層を設けた構造である。セラミックヒータ11の裏面にはサーミスタ12が押圧されており、この温度検知信号に基づき、セラミックヒータ11の温調が行われる。セラミックヒータ11はエンドレスフィルム13を介して定着ローラ1の表面に当接されて表面加熱を行う。

【0055】エンドレスフィルム13は、25～50μm程度の薄いポリイミド等の耐熱樹脂フィルムの表面にフッ素樹脂等の離型層をコーティングしたものであり、定着ローラ1の回転に伴い摩擦力でフィルムガイド14の周囲を従動し、セラミックヒータ11に対しては接触しつつ摺動する。

【0056】本実施形態によれば、エンドレスフィルム13及びセラミックヒータ11により、付加的な熱容量を最小限に抑えて立ち上がり時間をより早く、しかも熱効率を高めるものである。

【0057】

【発明の効果】以上説明したように、本出願にかかる第一の発明によれば、加熱手段が、熱伝導率の適正化が図られた定着体のニップ領域に対して記録材の搬送方向上流側で該定着体を外周面から加熱するようになっているので、定着体の内部側からの熱が表面側へと伝達されることによる該定着体の表面のオーバーシュートを防止すると共に、定着体の内部の無駄な加熱を抑えて加熱手段による熱エネルギーを有効利用して省エネ化を図ることができる。

【0058】又、本出願にかかる第二の発明によれば、加熱手段が、熱伝導率の適正化が図られた定着ローラ又は定着ベルトのニップ領域に対して記録材の搬送方向上流側で該定着ローラ又は該定着ベルトを外周面から加熱するようになっているので、定着体の内部側からの熱が表面側へと伝達されることによる該定着体の表面のオーバーシュートを防止すると共に、定着体の内部の無駄な加熱を抑えて加熱手段による熱エネルギーを有効利用して省エネ化を図ることができる。

【0059】更に、本出願にかかる第三の発明によれば、加熱手段が、硬度及び熱伝導率の適正化が図られた定着体のニップ領域に対して記録材の搬送方向上流側で該定着体を外周面から加熱するようになっているので、定着体の内部側からの熱が表面側へと伝達されることによる該定着体の表面のオーバーシュートを防止すると共に、定着体の内部の無駄な加熱を抑えて加熱手段による熱エネルギーを有効利用して省エネ化を図ることができる。更に、ニップ領域を大きく確保でき定着性の向上を図ることができる。

【0060】又、本出願にかかる第四の発明によれば、加熱手段が、高熱伝導率層より厚く形成された低熱伝導率層を備え熱伝導率の適正化が図られた定着体のニップ

領域に対して記録材の搬送方向上流側で該定着体を外周面から加熱するようになっているので、定着体の内部側からの熱が表面側へと伝達されることによる該定着体の表面のオーバーシュートを防止すると共に、定着体の断熱効果が高められ定着体の内部の無駄な加熱を抑えて加熱手段による熱エネルギーをより有効利用して省エネ化を図ることができる。

【0061】更に、本出願にかかる第五の発明によれば、加熱手段が、スポンジ材料で形成された低熱伝導率層を備え熱伝導率の適正化が図られた定着体のニップ領域に対して記録材の搬送方向上流側で該定着体を外周面から加熱するようになっているので、定着体の内部側からの熱が表面側へと伝達されることによる該定着体の表面のオーバーシュートを防止すると共に、定着体の断熱効果が高められ定着体の内部の無駄な加熱を抑えて加熱手段による熱エネルギーをより有効利用して省エネ化を図ることができ、更に、ニップ領域を大きく確保でき定着性の向上を図ることができる。

【0062】又、本出願にかかる第六の発明によれば、加熱手段が、熱伝導率の適正化が図られた定着体のニップ領域に対して記録材の搬送方向上流側で該定着体を外周面から加熱するようになっているので、定着体の内部側からの熱が表面側へと伝達されることによる該定着体の表面のオーバーシュートを防止すると共に、定着体の内部の無駄な加熱を抑えて加熱手段による熱エネルギーを有効利用して省エネ化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一の実施形態にかかる画像形成装置の概略構成を示す模式的断面図である。

【図2】図1の画像形成装置に備えられた定着装置の概略構成を示す模式的断面図である。

【図3】図2の定着装置に備えられた定着体の層構成を示す部分断面図である。

【図4】本発明の第三の実施形態における定着装置の概略構成を示す模式的断面図である。

【図5】第四の実施形態における定着装置に備えられた定着体の層構成を示す部分断面図である。


【図6】本発明の第五の実施形態における定着装置の概略構成を示す模式的断面図である。

【符号の説明】


- 1 定着ローラ（定着体）
- 2 加圧ローラ（加圧体）
- 3 熱ローラ（加熱手段）
- 3' 熱ローラ（加熱手段）
- 8 高熱伝導率層
- 9 低熱伝導率層
- 11 セラミックヒータ（加熱手段）
- 101 電子写真レーザービームプリンタ（画像形成装置）
- 107 定着装置

P 記録材


【図1】




【図3】




【図5】




【図2】



【図6】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 鶴谷 貴明
東京都大田区下丸子三丁目30番2号キャノ
ン株式会社内

(72)発明者 木村 章治
東京都大田区下丸子三丁目30番2号キャノ
ン株式会社内

!(9) 002-123117 (P2002-12JL8

(72)発明者 小林 達也
東京都大田区下丸子三丁目30番2号キャノ
ン株式会社内

Fターム(参考) 2H033 AA24 AA32 BA11 BB04 BB15
BB23